

---

## OBSERVACIONES SUN STONE APLICACION

Por medio de la presente anexamos manuales y fichas técnicas de las aplicaciones de los materiales requeridos. Se deberán seguir lo más apegado las indicaciones para evitar cualquier falla en el material ..

Las piscinas nuevas deben estar libres de cualquier material extraño  
Masillas / lechadas / pintura / suciedad/ sedimentos/ parches/ productos de decoración o deck products (con una manguera a presión)

Lavar con cloro para eliminar alga y moho

Remueve todo los aceites y grasas de la superficie

Las áreas de mucho mugre impregnada y saturación de grasas y aceites adicional lávalas y enjuágalas con detergentes.

Después lavar la superficie con ácido diluido cepillas y enjuagar en una carcher

Remueve y elimina el agua estancada

Utiliza un sellador como primera capa

Todas las salidas deben estar puestas y cubiertas

Mezcla el producto con la cantidad de agua solicitada. / 1 y medio a 2 galones)

Utiliza agua potable

Tiene que ser agua sin mucho calcio (utilizar agua del suavizador) y con la alcalinidad ajustada.) (También puede ser

Agrega el recubrimiento lo más rápido que se pueda

Mezcla como mínimo 5 minutos pero no más de 10 min

Empieza a mezclar y a allanar desde la parte de arriba primero.

---

## OBSERVACIONES SUN STONE APLICACION

Antes de eso humedece el área de aplicación

Se aplica 3 mm de espesor que es aprox. medio centímetro

Extiende desde el piso y sube a la pared. Mientras más allanado del material se haga durante su secado es mejor por la compactación de éste.

Utiliza los zapatos adecuados con un clavo, cuando se seque utiliza esponjas en el trabajo.

Conforme se vaya secando ( y trapeando con un trapo seco) y puedas pisar con zapatos con esponja humedece la esponja y sigue con la llana aplanando después.

La exposición del material es aproximadamente en una hora

Humedece una esponja y un cepillo de nylon cepillando y enjuagando sin fuerza, aprox. una hora de secado para hacer eso.

Ya que empiece a secar puedes utilizar agua con una manguera y cepillar

Enjuaga toda la piscina y cepilla muy suavemente

Haz un lavado de ácido utilizando un regador de planta y dilúyelo en agua 1/5 , mientras uno dosifica el ácido uno cepilla.

Enjuaga y neutraliza utiliza agua a presión con una carcher

Se puede llenar la piscina al día siguiente y no dejar por mucho tiempo vacía

Filtra por lo meno 3 días seguidos el agua

Regula los parámetros del agua como el cloro 3.0 ppm, el ph 7.4 , la alcalinidad 100 ppm, la dureza de calcio 200 a 400 ppm y la temperatura

Cepilla durante todos los día la superficie de la piscina con materiales especiales de piscina

---

## **OBSERVACIONES SUN STONE APLICACION**

No aspire con aspiradora de ruedas durante los primeros 15 días

Cepilla la piscina pisos y paredes durante 15 días seguidos

No utilices clorador automático durante los primeros 28 días

**SI CUENTA CON EQUIPO DE FILTRADO, ES IMPORTANTE UTILIZAR CRISTALIN PLATINUM, PARA COAGULAR LAS IMPURESAS QUE EL MATERIAL SUELTA EL PRIMER MES, ESO AYUDARÁ MUCHÍSIMO AL MANTENIMIENTO INICIAL.**